

| 試験項目 | 試験条件 | ①FD-M5002G+FD-L5002G | | ②FD-M5004G+FD-L5002G | | ③FD-M5004G+FD-L3003G | | ④FD-M3003G+FD-L3003G | | ソレイタ FSV-321S |
|--------|-------------------------------|----------------------|---------|----------------------|---------|----------------------|---------|----------------------|---------|------------------|
| | | 小口切りっ放し | 小口巻き込み | 小口切りっ放し | 小口巻き込み | 小口切りっ放し | 小口巻き込み | 小口切りっ放し | 小口巻き込み | |
| 密着性 | 基盤目ゼロテープ | 100/100 | | 100/100 | | 100/100 | | 100/100 | | 100/100 |
| 耐沸騰水性 | 沸騰水 8時間 | 膨れ剥がれ無し | 膨れ剥がれ無し | 膨れ剥がれ無し | 膨れ剥がれ無し | 膨れ剥がれ無し | 膨れ剥がれ無し | 膨れ剥がれ無し | 膨れ剥がれ無し | 膨れ剥がれ無し |
| | | 変色無し | | 変色無し | | 変色無し | | 変色無し | | 変色無し |
| 耐水性 | 50°C純水 240Hr | 膨れ剥がれ無し | 膨れ剥がれ無し | 膨れ剥がれ無し | 膨れ剥がれ無し | 膨れ剥がれ無し | 膨れ剥がれ無し | 膨れ剥がれ無し | 膨れ剥がれ無し | 膨れ剥がれ無し |
| | | 変色無し | | 変色無し | | 変色無し | | 変色無し | | 変色無し |
| 耐酸性 | 5% H_2SO_4 24Hr (スポット試験) | 膨れ剥がれ無し | | 膨れ剥がれ無し | | 膨れ剥がれ無し | | 膨れ剥がれ無し | | 膨れ剥がれ無し |
| | | 変色無し | | 変色無し | | 変色無し | | 変色無し | | 変色無し |
| 耐アルカリ性 | 1%NaOH 24Hr (スポット試験) | 膨れ剥がれ無し | | 膨れ剥がれ無し | | 膨れ剥がれ無し | | 膨れ剥がれ無し | | 膨れ剥がれ無し |
| | | 変色無し | | 変色無し | | 変色無し | | 変色無し | | 変色無し |
| 耐塩水噴霧性 | 5%NaCl 35°C 4000hr | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |

※上記は当社試験結果に基づく測定値であり、保証値ではありません